

**Выписка из ТУ 5772-004-60689433-2013 на
«МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ
PRACTIK и детали из него»**

Материал PRACTIK предназначен для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации.

Материал изготавливается в климатическом исполнении У и Т по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температурах от минус 60 до плюс 140 °С, допускается кратковременное воздействие температуры до плюс 160 °С.

Материал состоит из алюминиевой фольги с тиснением и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой. Допускается вместо бумаги антиадгезионной использование других материалов, обеспечивающих требования настоящих технических условий.

По согласованию с потребителем возможно использование фольги алюминиевой без тиснения и/или с печатью в виде логотипа (по образцам-эталонам).

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Материал изготавливают в виде листов размером (540±5) x (750-10) мм или (460±5) x (750-10) мм.

По согласованию с потребителем размеры листов могут быть изменены.

По физико-механическим показателям материал должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к физико-механическим показателям материала

Наименование показателя	Значение для материала марки					Метод испытания
	1,3	1,6	2,1	3,0	4,0	
1 Толщина, мм	1,2±0,1	1,5±0,1	2,0±0,1	2,9±0,15	3,9±0,15	п. 4.3 наст. ТУ
2 Масса 1 м ² , кг, не менее	1,70	2,20	3,10	4,80	7,00	ГОСТ 17073, п. 4.5 наст. ТУ
3 Прочность связи материала с металлической поверхностью при отслаивании, Н/см, не менее	4,0					п. 4.6 наст. ТУ
4 Прочность связи бумаги антиадгезионной с мастичным слоем, Н/см	0,02-0,20					ГОСТ 17317, п. 4.7 наст. ТУ
5 Устойчивость материала к воздействию температуры 100 °С в течение 12 часов	Отсутствие отслоения материала от металлической пластины					п. 4.8 наст. ТУ
6 Огнеопасность, скорость горения, мм/мин, не более	Неогнеопасен 100					ГОСТ 25076, п. 4.9 наст. ТУ
7 Грибостойкость, балл, не более	2					ГОСТ12.4.152, п. 4.10 наст. ТУ
8 Водопоглощение, %, не более	0,3					п. 4.11 наст. ТУ
Примечание – Масса детали гарантируется массой 1 м ² материала						

Упаковку продукции производят в картонные конверты или коробки. Вид упаковки для деталей и количество деталей в упаковочной единице согласовывают с потребителем.

По согласованию с потребителем допускается использовать другие виды упаковок, обеспечивающих сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Транспортирование и хранение

Транспортирование

Погрузо-разгрузочные работы проводят в условиях, исключающих воздействие влаги.

Упаковки продукции транспортируют в горизонтальном положении на ровной поверхности в любых закрытых видах транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов в данном виде транспорта в условиях, исключающих механические повреждения, деформацию материала и воздействия влаги.

Хранение

Продукцию хранят в помещении при температуре не выше плюс 40 °С в горизонтальном положении на ровной поверхности на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем в условиях, исключающих воздействие влаги, масел и прямых солнечных лучей, штабелем высотой не более 0.7 м.

Указания по применению и монтажу

Указание по применению

Продукция монтируется на чистые сухие окрашенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации.

При демонтаже использование продукции невозможно.

Подготовка к монтажу

В случае хранения или транспортирования продукции при температуре ниже 0 °С перед применением ее выдерживают при температуре (20±5) °С не менее 24 часов.

Температура рабочего помещения, где проводится монтаж, должна составлять не менее 15 °С.

Монтажную поверхность предварительно очищают от пыли и загрязнений, при сильном загрязнении маслом обезжиривают техническими растворителями и выдерживают до полного высыхания.

Монтаж

Продукцию освобождают от бумаги антиадгезионной. Материал равномерно, без рывков, тщательно прижимают к поверхности, избегая образования воздушных пузырей.

Не допускается монтаж на загрязненные и корродированные металлические поверхности.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения потребитель проводит испытания продукции на соответствии требованиям настоящих технических условий и принимает решение о ее использовании.

Гарантийный срок эксплуатации монтированной продукции при соблюдении правил монтажа и эксплуатации соответствует гарантийному сроку эксплуатации автотранспортных средств, других видов техники.

Генеральный директор
ООО «Плеяда»

Белов О.Б.